

CARÁCTERÍSTICA FÍSICA:

Apariencia : Polvo gris
Densidad aparente : $1,5 \pm 0,1$ Kg/L

DESCRIPCION:

ADICRET BASE COAT, es un mortero pre dosificado seco, compuesto de áridos de cuarzo de granulometría controlada, modificadores reológicos, aglomerantes poliméricos y aditivos. **ADICRET BASE COAT** se ha formulado para ser utilizado en sistema EIFS con el fin de adherir y revestir las planchas de EPS.

ADICRET BASE COAT viene listo para su uso (polvo), al que se le agrega solo agua para su mezclado, resultando en el mortero final.

BENEFICIOS:

- Secado rápido, no requiere curado.
- Fácil aplicación sólo con llana.
- No requiere promotor de adherencia.
- Se puede trabajar en superficies verticales y horizontales.
- Entrega una buena resistencia superficial a desgaste y a impacto.
- Endurecido posee alto grado de impermeabilidad al agua.

USOS O APLICACIONES:

- Como adhesivo para planchas de poliestireno expandido.
- Revestimiento de planchas de poliestireno expandido, para instalar malla.
- Como maquillaje fino sobre hormigón.
- Como mortero adhesivo para tratamiento de juntas entre placas.
- Como mortero para enlucido de placas fibro yeso y fibrocemento

MODO DE EMPLEO:

ADICRET BASE COAT Adhesivo

Utilizado como adhesivo, el mortero se debe extender con una primera capa de **ADICRET BASE COAT** sobre las placas de EPS, en un espesor aproximado de 4 mm. posteriormente se debe aplicar una llana dentada de este espesor, en

forma paralela y vertical (de arriba hacia abajo) generando cordones en toda la extensión de la plancha, para luego aplicar sobre la superficie.

ADICRET BASE COAT Mortero para enlucido de superficie.

Utilizado como mortero para enlucido, previamente se debe raspar la superficie de las planchas, para eliminar desajustes e irregularidades tanto entre planchas como las generadas por la superficie del sustrato, luego se debe aplicar con llana metálica el producto, dejando un espesor de 2 a 4 mm. para luego aplicar la malla de superficie encima, embebiéndola con la llana metálica. Los traslapes deberán quedar a 20 cm entre una malla y otra, aplicadas en su ancho, de arriba abajo.

RENDIMIENTO:

Como promedio **ADICRET BASE COAT** rinde entre 4,5 a 5 m² (saco de 25 kg) en 3 mm de espesor. No obstante se recomienda realizar una prueba en terreno para obtener el rendimiento real del producto bajo las condiciones particulares de la obra.

ENVASES:

Saco de 25 kg

ALMACENAMIENTO:

En envase cerrado en lugar fresco y seco su duración es de nueve (6) meses.

SEGURIDAD:

El producto no contiene elementos peligrosos.

Elementos de protección personal

Utilice:

- Casco.
- Lentes de protección.
- Guantes de látex tipo albañil
- Calzado de seguridad.
- Mascarilla para polvo durante el proceso de mezclado.
- Ropa de trabajo.

Las fichas técnicas y hojas de seguridad de los productos **CROM** pueden ser modificadas sin previo aviso. Para consultar la última versión, visite nuestra página www.crom.cl.