

CARACTERÍSTICA FÍSICA:

Apariencia : Polvo Gris
Densidad Aparente : $1,5 \pm 0,10$ kg/l

DESCRIPCIÓN:

ADICRET Maquillaje es un mortero pre-dosificado, basado en cemento de fraguado normal, áridos de cuarzo de granulometría controlada y aditivos especiales.

ADICRET Maquillaje se ha formulado para obtener un mortero de fraguado rápido, altamente adhesivo y muy baja retracción, para realizar maquillaje en muros, cuando se requiere espesores de entre 3 y 15 mm.

BENEFICIOS:

- Listo para ser mezclado, sólo con agua.
- Fácil de mezclar con las herramientas habituales usadas en construcción.
- Endurecimiento temprano, libre de problemas de retracción.
- Llena poros menores e intersticios difíciles presionando la mezcla en ellos.
- Mantiene la tonalidad en el tiempo.
- Entrega una buena resistencia superficial al desgaste (áridos de cuarzo) y a impacto.
- Endurecido es impermeable al agua.
- Tiempo abierto adecuado para obtener la terminación superficial requerida.

USOS O APLICACIONES:

- Maquillaje de muros estucados.
- Maquillaje de superficies de hormigón que recibirán recubrimientos posteriores.

- Maquillaje de hormigones arquitectónicos y prefabricados.
- Tratamiento de juntas de hormigonado.
- Media caña en encuentros de muros, cielos y pisos.
- Reparación en zonas húmedas, protegiendo de agua directa hasta que el mortero fragüe.

MODO DE EMPLEO:

Preparación de la superficie:

Retire todo elemento suelto o mal adherido del hormigón hasta lograr una zona sana y conformada por caras planas. En caso de residuos de desmoldante, limpie con solución ácida suave **CROM ECO MURO** y luego lave con abundante agua. Deje secar a estado húmedo superficie seca.

Preparación de: ADICRET Maquillaje

Prepare, en un recipiente limpio, el mortero con consistencia pastosa, 4 a 4,5 litros de agua, para el saco de mortero de 25 Kg. En condiciones normales (superficies limpias, nuevas) no requiere de promotor de adherencia.

ADICRET Maquillaje se aplica con llana metálica o espátula. Asegure que las herramientas de preparación y colocación del mortero estén limpias antes de comenzar la aplicación.

Las herramientas se limpian con agua antes que endurezca la pasta mortero.

Se recomienda efectuar un curado efectivo a la aplicación de **ADICRET Maquillaje**, especialmente en condiciones de clima adverso.

Continúa en página siguiente

La temperatura de aplicación recomendada está en el rango de 5 a 35 °C.

RENDIMIENTO:

ADICRET Maquillaje mezclado, entrega entre 13 y 14 litros de mortero fresco.

Espesores mínimos recomendados de 3 a 15 mm.

ENVASES:

- Saco de 25 kg

ALMACENAMIENTO:

En envase cerrado en lugar fresco y seco evitando la humedad.

Utilice elementos de seguridad en la manipulación.

El producto no contiene elementos peligrosos. Use los elementos de seguridad habituales para este tipo de faena.

DURACIÓN:

Seis (6) meses en envase original cerrado, en un lugar fresco y seco.

Fecha: Agosto 2018 / Revisión: 01

Las fichas técnicas y hojas de seguridad de los productos **CROM** pueden ser modificadas sin previo aviso. Para consultar la última versión, visite nuestra página www.crom.cl.

CROM se esfuerza por mantener la alta calidad de sus productos, pero no asume responsabilidad alguna por los resultados que se obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones que no estén bajo su control directo. Los resultados que se obtengan con nuestros productos pueden variar según las condiciones de aplicación o por otros factores. Por esto recomendamos hacer pruebas representativas previas a su empleo.