

CARACTERÍSTICA FÍSICA:

Apariencia	: Polvo Gris
Tamaño máximo nominal	: 1,20 mm
Densidad Aparente	: 1,50 ± 0,1 kg/l

DESCRIPCIÓN:

ADICRET Reparación es un mortero pre-dosificado, basado en cemento de fraguado normal, áridos silicios seleccionados, secos, de granulometría controlada y aditivos especiales, tales como súper plastificantes, adición de polímero, agente acelerador. **ADICRET Reparación** se ha formulado para obtener un mortero de fraguado normal, altamente adherente y baja retracción, para realizar reparaciones en estructuras y elementos de hormigón y mortero.

BENEFICIOS:

- Listo para ser mezclado, sólo con agua.
- Fácil de mezclar con las herramientas habituales usadas en construcción.
- Fraguado normal, con baja retracción, buena retención de agua.
- Se puede trabajar sobre cabeza y en superficie vertical.
- Llena poros menores e intersticios difíciles presionando la mezcla en ellos.
- Mantiene la tonalidad en el tiempo.
- Entrega una buena resistencia superficial a desgaste e impacto.
- Endurecido es impermeable al agua.

TABLA DE RESISTENCIAS:

Resistencia a Compresión	
Edad	MPa
24 horas	> 6
7 días	> 15
28 días	> 20

USOS O APLICACIONES:

- Reparación de desconches y despuntes en aristas.
- Reparación en superficies de hormigón a la vista.
- Revestimiento de hormigones arquitectónicos y prefabricados.
- Reparación de muros estucados y radiers afinados con tránsito medio (en caso de pavimentos, se recomienda realizar pruebas en zonas con tránsito).
- Reparación de nidos de piedra superficiales.
- Tratamiento de juntas de hormigonado.
- Media caña en encuentros de muro, cielos y pisos.
- Reparación en zonas húmedas, protegiendo del agua directa hasta que el mortero fragüe.

MODO DE EMPLEO:

Preparación de la superficie:

Retire todo elemento suelto o mal adherido del hormigón hasta lograr una zona sana y conformada por caras planas. En caso de

Continúa en página siguiente

residuos de agente de desmolde limpie con solución **CROM ECO MURO** y luego lave con abundante agua. Deje secar a condición húmeda superficie seca.

Preparación de: ADICRET Reparación

Prepare, en un recipiente limpio, el mortero con consistencia pastosa, cinco (5) litros de agua aprox. por saco de 25 kg de **ADICRET Reparación**. Para mejorar la adherencia, imprime la superficie con **ACRYLCROM** o con una lechada **ACRYLCROM**: cemento = 1:1.

ADICRET Reparación, se aplica con llana metálica o espátula. Asegúrese que las herramientas estén limpias antes de iniciar la aplicación.

Para superficies planas y finas, use lijas finas no metálicas para dar rugosidad, cuando la superficie esté seca.

Las herramientas se limpian con agua antes que endurezca el mortero. No deje elementos como brochas o rodillos con mortero en el agua de lavado, pues se endurecerán.

ADICRET Reparación es pintable en estado endurecido, especialmente compatible con las líneas de látex y esmalte de **CROM**.

RENDIMIENTO:

Un saco de 25 kg de **ADICRET Reparación** rinde aproximadamente 13 a 15 litros de mortero fresco.

ENVASES:

- Saco de 25 kg

ALMACENAMIENTO:

En envase cerrado en lugar fresco y seco, evitando la humedad, la duración es de seis (6) meses.

Elementos de seguridad en la manipulación.

El producto no contiene elementos peligrosos. Sin embargo, considere las precauciones habituales durante la manipulación de elementos con cemento.

Use los elementos de seguridad habituales para este tipo de faena.

NOTA: Ex REPARCROM

Fecha: Septiembre 2017 / Revisión: 00

Las fichas técnicas y hojas de seguridad de los productos **CROM** pueden ser modificadas sin previo aviso. Para consultar la última versión, visite nuestra página www.crom.cl.

CROM se esfuerza por mantener la alta calidad de sus productos, pero no asume responsabilidad alguna por los resultados que se obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones que no estén bajo su control directo. Los resultados que se obtengan con nuestros productos pueden variar según las condiciones de aplicación o por otros factores. Por esto recomendamos hacer pruebas representativas previas a su empleo.