

### CARACTERÍSTICA FÍSICA:

Apariencia : Líquido gel viscoso  
Densidad :  $1,10 \pm 0,05$  Kg/L  
Color : Amarillento

### DESCRIPCIÓN:

**RUGACROM** es un producto desarrollado para reaccionar con la pasta de cemento, retardando el fraguado de la superficie del elemento de hormigón o mortero. Con un lavado enérgico se obtiene una superficie rugosa, con el árido a la vista.

### PROPIEDADES:

**RUGACROM** proporciona:

- Retardo superficial de fraguado sobre hormigón y mortero.
- Viscosidad adecuada para aplicar en moldajes de placa, metal y madera (en horizontal y vertical).
- Secado adecuado para una pronta aplicación del mortero u hormigón.
- Tiene consistencia de gel para facilitar su colocación y una óptima adherencia.

### USOS O APLICACIONES:

Se recomienda el uso de **RUGACROM** para la preparación de juntas de hormigonado, superficies de losa y muro con árido a la vista. En moldajes de placa para preparar muros que recibirán recubrimientos que necesitan anclaje mecánico, (rugosidad superficial).

### CONSUMO O RENDIMIENTO:

Según el grado de rugosidad requerido y la planeidad de la superficie, el consumo de **RUGACROM** es variable. Se recomienda realizar pruebas en terreno.

Consumos del orden de 250 a 300 g/m<sup>2</sup>, son un buen punto de referencia.  
Prefabricados de hormigón con árido a la vista.

### MODO EMPLEO:

**RUGACROM** puede ser aplicado sobre moldajes o directamente sobre la superficie de hormigón o mortero, mediante brocha, rodillo o pulverizado con sistema airless.

#### Sobre Molde:

La superficie de los moldes que recibirán el producto deberá estar limpia y exenta de contaminaciones en lo posible en posición horizontal para mejorar la uniformidad de la aplicación. Cuando se aplique por primera vez al molde, recomendamos dejar secar antes de levantar el molde.

Proteger los moldes de la lluvia para evitar el lavado de estos. Una vez retirado el moldaje, lavar con chorro de agua a presión.

#### Sobre Hormigón:

**RUGACROM** se aplica con brocha o rodillo de pelo corto limpio y/o pulverizador. Aplique en forma pareja, inmediatamente terminada la superficie y con dureza suficiente para no remover material cementicio. EVITE MEZCLAR EN LA MASA DEL HORMIGON.

Una vez fraguado el hormigón o mortero, lave con agua a presión. Evite contaminar zonas que no requieran retardo.

### PRECAUCIONES:

Use los elementos de seguridad indicados para este tipo de material.

- Guantes de goma.
- Gafas de protección.
- Mascarilla.
- Ropa de Trabajo.
- Mantener el envase cerrado y en lugar fresco.

**RUGACROM**  
Retardador de fraguado superficial en hormigón y mortero

- Evitar el contacto con la piel y ojos (en caso contrario, lavar con abundante agua).
- Producto NO INFLAMABLE.
- Usar en lugar ventilado.
- No exponga el producto a temperaturas extremas, solo fuego.
- Evitar inhalaciones prolongadas.
- No ingerir.

En general, la requerida para la zona específica, como zapatos o botas de seguridad, arnés de seguridad u otros.

**ENVASE:**

- Tambor de 200 Kg.
- Tineta de 16 Kg.

**DURACIÓN:**

Seis (6) meses en envase original cerrado, en lugar fresco y seco, alejado de contacto directo con el sol.

Fecha: Noviembre 2019 / Revisión: 01

Las fichas técnicas y hojas de seguridad de los productos **CROM** pueden ser modificadas sin previo aviso. Para consultar la última versión, visite nuestra página [www.crom.cl](http://www.crom.cl).

CROM se esfuerza por mantener la alta calidad de sus productos, pero no asume responsabilidad alguna por los resultados que se obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones que no estén bajo su control directo. Los resultados que se obtengan con nuestros productos pueden variar según las condiciones de aplicación o por otros factores. Por esto recomendamos hacer pruebas representativas previas a su empleo.