



ADICRET Adhesivo Doble Acción

ADHESIVO EN POLVO PARA REVESTIMIENTOS

DESCRIPCIÓN:

ADICRET ADHESIVO DOBLE ACCIÓN, es un adhesivo en polvo, diseñado en base a cemento, aditivos poliméricos, modificadores reológicos y cargas, para conformar sus características de adhesividad, tixotropía y trabajabilidad. Recomendado para porcelanatos hasta 60x60 cm y piedras.

Clasificación C2T Adhesivo (C) Cementicio (2) Mejorado (T) Tixotrópico con 20% de agua.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:

Apariencia:	Polvo color gris
Densidad aparente:	1,5 +/- 0,1 kg/L
Propiedad	Resultados
Color	Gris
Densidad Aparente húmeda (kg/l)	1,6+/-0,1
Cantidad de agua/25 kilos	20%-23%
Tiempo abierto	> 20 minutos
Transitabilidad	24 horas
Adherencia MPa ISO 13007	1,04
Deslizamiento mm (20% agua/25 kilos) ISO13007	0,2

PROPIEDADES:

- Fácil trabajabilidad
- Alta adherencia sobre una amplia gama de materiales usados en construcción.
- Su consistencia en fresco permite aplicaciones sobre cabeza.
- Confiere un tiempo abierto para alinear y corregir la posición de los elementos que se adhieren.
- Bajo o nulo desplazamiento.

USOS O APLICACIONES:

DICRET ADHESIVO DOBLE ACCIÓN puede ser usado en cerámicos, porcelanatos hasta 60x60, piedras, granito, mosaicos. Cuidado con las piedras sensibles a la humedad y mármoles.

ADICRET ADHESIVO DOBLE ACCIÓN se utiliza como adhesivo sobre diversos sustratos tales como:

- Hormigón y mortero de cemento.
- Madera.
- Ladrillo.
- Fibro cemento

ADICRET ADHESIVO DOBLE ACCIÓN, permite Adherir además:

Enchapes de arcilla, piedra y aglomerados
Molduras de yeso o poliestireno expandido

MODO DE EMPLEO:

Las superficies a unir deben encontrarse secas y completamente limpias, sin polvo, material suelto, aceites o grasas y elementos que impidan la adherencia. Utilice una lija fina para mejorar el perfil de adherencia.

Las superficies en base cemento no deben estar sujetas a retracciones después de la colocación de los revestimientos.

Las superficies deben estar aplomadas, niveladas y reparadas con el objetivo de lograr la máxima humectación del mortero adhesivo.

Continúa en página siguiente

Las superficies deben estar aplomadas, niveladas y reparadas con el objetivo de lograr la máxima humectación del mortero adhesivo.

Mezcle **ADICRET ADHESIVO DOBLE ACCIÓN** polvo con la cantidad de agua necesaria para lograr una consistencia pastosa. Efectúe previamente pruebas con cantidades pequeñas para determinar la relación adecuada de mezcla, según su requerimiento.

Aplique **ADICRET ADHESIVO DOBLE ACCIÓN**, así preparado, sobre el sustrato, en cantidad suficiente para cubrir toda la zona de adherencia. Luego aplique el elemento a unir presionando levemente. Una vez alineados los elementos a unir, presione con fuerza en la posición definitiva. Retire con un paño húmedo o similar el exceso de adhesivo.

Es importante regular la cantidad de adhesivo (espesor) a usar, en la aplicación particular, para controlar el soporte de la pieza y los tiempos de secado.

Recomendaciones adicionales para aplicación de **ADICRET ADHESIVO DOBLE ACCIÓN**:

1. Limpiar la superficie con un paño húmedo.
2. Tampoco es necesario mojar la cerámica o porcelanato, basta limpiar el posible polvillo con trapo húmedo.
3. Hay una técnica para optimizar el pegado que consiste en: con el mismo adhesivo y usando la parte plana de la llana puedes aplicar una capa rasante de ADICRET ADHESIVO DOBLE ACCIÓN para luego aplicar con la llana dentada a utilizar.
4. Para la elección de la llana, debemos asegurarnos humectar el 100% de la palmeta con ADICRET ADHESIVO DOBLE ACCIÓN, esto se cuantifica presionando la palmeta sobre el adhesivo y luego sacarla para ver qué área abarcó el adhesivo.

Las superficies deben estar aplomadas, niveladas y reparadas con el objetivo de lograr la máxima humectación del mortero adhesivo.

Mezcle **ADICRET ADHESIVO DOBLE ACCIÓN** polvo

PRECAUCIONES:

- No aplique el adhesivo sobre superficies plásticas.
- No aplique en exceso, para evitar deslizamiento.
- No aplicar con superficies y/o ambiente de muy bajas temperatura.
- Mantenga el envase cerrado y en lugar fresco.
- Limpie en forma inmediata, con agua, las herramientas y utensilios antes de la hidratación y polimerización.
- Proteja el producto de temperaturas bajo 5 °C.
- Proteja el producto de temperaturas extremas.
- No ingerir.

CONSUMO:

Bolsa 25 Kilos	Cantidad de agua		Rendimiento Bolsa 25 Kilos
	%	Litros	M ²
Llana dentada 6 mm	23%	5,75	8,5
	20%	5,00	7,8
Llana dentada 10 mm	20%	5,75	5,1
	23%	5,00	4,7

VALORES REFERENCIALES SE RECOMIENDA VERIFICAR EN OBRA

El consumo es variable según las características propias de la aplicación, tipo de llana y estado de la superficie.

ENVASES:

- Saco de 25 kg.

DURACIÓN:

12 meses en envase original cerrado, en un lugar fresco y seco.

IMPORTANTE

En CROM, nos comprometemos a proporcionar información precisa y recomendaciones basadas en nuestra experiencia y conocimiento actual de nuestros productos. Nuestros productos pasan por rigurosos procedimientos de calidad internos para garantizar su fiabilidad y rendimiento óptimo cuando se almacenan, manipulan y aplican adecuadamente según nuestras indicaciones. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las condiciones reales del sitio y las variaciones en materiales y sustratos pueden influir en el desempeño de nuestros productos. Por lo tanto, no podemos garantizar expresamente la comercialización o la aptitud para un propósito particular de nuestros productos en todas las situaciones. Instamos a los usuarios a realizar pruebas para confirmar la idoneidad de nuestros productos para su aplicación y propósito previsto en su entorno específico. CROM se reserva el derecho de realizar cambios en las propiedades de nuestros productos para mejorar su calidad y desempeño continuos. Se recomienda a los usuarios que consulten siempre la documentación más reciente, que esté disponible bajo solicitud y en nuestro sitio web crom.cl.