



## ADICRET Endurecedor Cementicio

Aditivos para morteros

### DESCRIPCIÓN:

**ADICRET ENDURECEDOR CEMENTICIO** es un producto cementicio diseñado en base de arenas cuarzosas y aditivos especiales, formulado para mejorar la resistencia superficial del hormigón en zonas sometidas a tránsito liviano. Se aplica directamente sobre el hormigón fresco mediante espolvoreo, formando una capa de aproximadamente 2 a 3 mm de espesor.

### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:

Apariencia	Polvo gris claro
Densidad	1,5 ± 0,10 kg/L.

### PROPIEDADES:

- Aumenta la resistencia al desgaste moderado en superficies de hormigón.
- Mejora la durabilidad de lasos sometidas a tránsito peatonal o liviano.
- Reduce la generación de polvo superficial.
- Facilita la limpieza y el mantenimiento de las superficies tratadas.
- Disminuye la absorción superficial del hormigón.

### CONSUMO Y RENDIMIENTO:

2 a 3 kg/m<sup>2</sup> según requerimientos y condiciones de aplicación.

### USOS y APLICACIONES:

- Endurecimiento de superficies de losas y pisos interiores o exteriores de tránsito liviano.
- Pisos peatonales, pasillos, terrazas y zonas de circulación residencial.
- Estacionamientos residenciales y bodegas pequeñas.
- En general, en toda superficie donde se requiera mejorar la resistencia y el acabado sin someterla a tránsito industrial.

### MODO DE EMPLEO

Aplicar **ADICRET ENDURECEDOR CEMENTICIO – TRÁNSITO LIVIANO** sobre el hormigón fresco en dos manos:

- La primera mano corresponde aproximadamente al 60 % de la dosis recomendada.
- La segunda mano, aplicada cuando aún existe agua de exudación, completa el 40 % restante.

Ambas capas deben ser incorporadas al hormigón mediante llaneado manual o mecánico, evitando el sobretrabajo. Una vez finalizado el tratamiento, se recomienda aplicar una membrana de curado tipo **CROM MEMBRANA CURADO ACUOSA**.

No aplicar sobre hormigones con más de 3% de aire incorporado ni en zonas expuestas a productos químicos agresivos.

Continua en página siguiente

## PRECAUCIONES:

- Utilizar guantes, mascarilla y lentes de seguridad durante la aplicación.
- Mantener el envase cerrado y almacenado en un lugar fresco y seco.
- Evitar el contacto con la piel y los ojos; en caso de contacto, lavar con abundante agua.
- Proteger el producto de temperaturas extremas.
- No ingerir.

## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

En caso de contacto con ojos o piel, lavar con abundante agua. Mantener fuera del alcance de los niños.

## ENVASES:

- Saco de 25 kg.
- Saco de 15 kg

## DURACIÓN

- 12 meses en envase original cerrado, almacenado en lugar fresco y seco.

## IMPORTANTE

En CROM, nos comprometemos a proporcionar información precisa y recomendaciones basadas en nuestra experiencia y conocimiento actual de nuestros productos. Nuestros productos pasan por rigurosos procedimientos de calidad internos para garantizar su fiabilidad y rendimiento óptimo cuando se almacenan, manipulan y aplican adecuadamente según nuestras indicaciones. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las condiciones reales del sitio y las variaciones en materiales y substratos pueden influir en el desempeño de nuestros productos. Por lo tanto, no podemos garantizar expresamente la comercialización o la aptitud para un propósito particular de nuestros productos en todas las situaciones. Instamos a los usuarios a realizar pruebas para confirmar la idoneidad de nuestros productos para su aplicación y propósito previsto en su entorno específico. CROM se reserva el derecho de realizar cambios en las propiedades de nuestros productos para mejorar su calidad y desempeño continuos. Se recomienda a los usuarios que consulten siempre la documentación más reciente, que esté disponible bajo solicitud y en nuestro sitio web [crom.cl](http://crom.cl).