

ADICRET MAQUILLAJE

Mortero de maquillaje

DESCRIPCIÓN:

ADICRET MAQUILLAJE es un mortero predosificado, basado en cemento de fraguado normal, áridos de cuarzo de granulometría controlada y aditivos especiales.

ADICRET MAQUILLAJE se ha formulado para obtener un mortero de fraguado rápido, altamente adhesivo y muy baja retracción, para realizar maquillaje en muros, cuando se requiere espesores de entre 3 y 15 mm.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:

Apariencia	Polvo Gris
Densidad Aparente	1,5 ± 0,1 kg/l

BENEFICIOS:

- Listo para ser mezclado, sólo con agua.
- Fácil de mezclar con las herramientas habituales usadas en construcción.
- Endurecimiento temprano, libre de problemas de retracción.
- Llena poros menores e intersticios difíciles presionando la mezcla en ellos.
- Mantiene la tonalidad en el tiempo.
- Entrega una buena resistencia superficial al desgaste (áridos de cuarzo) y a impacto.
- Endurecido es impermeable al agua.
- Tiempo abierto adecuado para obtener la terminación superficial requerida.

USOS O APLICACIONES:

- Maquillaje de muros estucados.
- Maquillaje de superficies de hormigón que recibirán recubrimientos posteriores.
- Maquillaje de hormigones arquitectónicos y prefabricados.
- Tratamiento de juntas de hormigonado.
- Media caña en encuentros de muros, cielos y pisos.
- Reparación en zonas húmedas, protegiendo de agua directa hasta que el mortero fragüe.

MODO DE EMPLEO:

Preparación de la superficie:

Retire todo elemento suelto o mal adherido del hormigón hasta lograr una zona sana y conformada por caras planas. En caso de residuos de desmoldante, limpie con solución ácida suave **CROM LIMPIADOR DE MUROS ECO** y luego lave con abundante agua. Deje secar a estado húmedo superficie seca.

Preparación de: ADICRET MAQUILLAJE

Prepare, en un recipiente limpio, el mortero con consistencia pastosa, 4 a 4,5 litros de agua, para el saco de mortero de 25 Kg. En condiciones normales (superficies limpias, nuevas) no requiere de promotor de adherencia.

ADICRET MAQUILLAJE se aplica con llana metálica o espátula. Asegure que las herramientas de preparación y colocación del mortero estén limpias antes de comenzar la aplicación.

Continúa en página siguiente

Las herramientas se limpian con agua antes que endurezca la pasta mortero.

Se recomienda efectuar un curado efectivo a la aplicación de **ADICRET MAQUILLAJE**, especialmente en condiciones de clima adverso.

La temperatura de aplicación recomendada está en el rango de 5 a 35 °C.

RENDIMIENTO:

ADICRET MAQUILLAJE mezclado, entrega 12 A 13 litros de morteros fresco .

Espesores recomendados 3 a 15mm por capa.

ENVASES:

Saco de 25 kg

ALMACENAMIENTO:

- En envase cerrado en lugar fresco y seco evitando la humedad.
- Utilice elementos de seguridad en la manipulación.
- El producto no contiene elementos peligrosos.
- Use los elementos

DURACIÓN:

12 meses en envase original cerrado, en un lugar fresco y seco.

IMPORTANTE

En CROM, nos comprometemos a proporcionar información precisa y recomendaciones basadas en nuestra experiencia y conocimiento actual de nuestros productos. Nuestros productos pasan por rigurosos procedimientos de calidad internos para garantizar su fiabilidad y rendimiento óptimo cuando se almacenan, manipulan y aplican adecuadamente según nuestras indicaciones. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las condiciones reales del sitio y las variaciones en materiales y substratos pueden influir en el desempeño de nuestros productos. Por lo tanto, no podemos garantizar expresamente la comercialización o la aptitud para un propósito particular de nuestros productos en todas las situaciones. Instamos a los usuarios a realizar pruebas para confirmar la idoneidad de nuestros productos para su aplicación y propósito previsto en su entorno específico. CROM se reserva el derecho de realizar cambios en las propiedades de nuestros productos para mejorar su calidad y desempeño continuos. Se recomienda a los usuarios que consulten siempre la documentación más reciente, que esté disponible bajo solicitud y en nuestro sitio web www.crom.cl