

ADICRET NIVELADOR DE PISO

Mortero de nivelación para pisos de hormigón

CARACTERÍSTICA FÍSICA:

Apariencia : Polvo gris.
Densidad Aparente : $1,5 \pm 0,10$ kg/L

DESCRIPCIÓN:

ADICRET NIVELADOR DE PISO es un mortero pre-dosificado, basado en cemento de fraguado normal, áridos de cuarzo de granulometría controlada y aditivos especiales.

ADICRET NIVELADOR DE PISO se ha formulado para obtener un mortero, altamente adherente y baja retracción, para realizar nivelaciones en losas y radieres de hormigón y mortero, cuando se requiere espesores de 2 a 15 mm., para mayores espesores realizar la aplicación por capas.

BENEFICIOS:

- Listo para ser mezclado, sólo con agua.
- Fácil de mezclar con las herramientas habituales usadas en construcción.
- Endurecimiento temprano, libre de problemas de retracción.
- Llena poros menores e intersticios difíciles presionando la mezcla en ellos.
- Mantiene la tonalidad en el tiempo.
- Entrega una buena resistencia superficial al desgaste (áridos de cuarzo) y a impacto.
- Endurecido es impermeable al agua.
- Puede entregarse a tránsito peatonal a las 24 horas desde su aplicación.
- Puede ser revestido con piso flotante, cerámico, revestimientos de piedra, se puede sellar con resinas de poliuretano y acrílica.

Resistencia a Compresión

Edad	MPa
7 días	> 8
28 días	> 10

USOS O APLICACIONES:

- Nivelación de hormigones arquitectónicos y prefabricados.
- Reparación de desconches y despuntes en aristas.
- Reparación en superficies de hormigón a la vista.
- Nivelación de losas y radieres.
- Reparación de muros estucados y radieres afinados con tránsito medio (en caso de pavimentos, se recomienda realizar pruebas en zonas con tránsito).
- Reparación de nidos de piedra superficiales.
- Tratamiento de juntas de hormigonado.
- Media caña en encuentros de muro, cielos y pisos.
- Reparación en zonas húmedas, protegiendo del agua directa hasta que el mortero fragüe.

MODO DE EMPLEO:

Preparación de la superficie:

Retire todo elemento suelto o mal adherido del hormigón hasta lograr una zona sana y conformada por caras planas.

Preparación de: **ADICRET NIVELADOR DE PISO**

Prepare, en un recipiente limpio el mortero con consistencia pastosa, 4,2 a 4,3 litros de agua (aprox. 17% en peso), por saco de 25 kg de **ADICRET NIVELADOR DE PISO**.

En condiciones normales (superficies limpias, nuevas) no requiere de promotor de adherencia. En casos de pavimentos antiguos puede reforzar la adherencia con los promotores **ACRYLCROM** o **ACRYLCROM RG**, sobre todo en reparaciones no estructurales de paños grandes.

Continua en página siguiente

ADICRET NIVELADOR DE PISO

Mortero de nivelación para pisos de hormigón

ADICRET NIVELADOR DE PISO se aplica con llana metálica o espátula. Asegure que las herramientas estén limpias antes de iniciar la aplicación.

Las herramientas se limpian con agua antes que el mortero endurezca.

Se recomienda efectuar un curado efectivo a la aplicación de **ADICRET NIVELADOR DE PISO** especialmente en condiciones climáticas adversas. La temperatura de aplicación recomendada está en el rango de 5 a 35 °C.

RENDIMIENTO:

Un saco de **ADICRET NIVELADOR DE PISO** rinde aproximadamente 13 a 15 litros de mortero fresco.

Por lo que, cada saco de 25 kilos rinde 13 a 15 m² en espesor de 1 mm.

ENVASES:

- Saco de 25 kg

ALMACENAMIENTO:

En envase cerrado en lugar fresco y seco evitando la humedad.

Utilice elementos de seguridad en la manipulación.

El producto no contiene elementos peligrosos.

Use los elementos de seguridad habituales para este tipo de faena.

DURACIÓN:

12 meses en envase original cerrado, en un lugar fresco y seco.

Las fichas técnicas y hojas de seguridad de los productos **CROM** pueden ser modificadas sin previo aviso. Para consultar la última versión, visite nuestra página www.crom.cl.