



CROM Finish M

Aislación Térmica – Sistema E.I.F.S.

DESCRIPCIÓN:

CROM FINISH M es un revestimiento texturado Elastómero Impermeable, listo para su uso. Diseñado para otorgar textura y color a muros con sistema E.I.F.S. Forma una capa protectora, durable, flexible, e impermeable frente a agua lluvia, riego y humedad ambiental.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:

Composición:	En base de elastómero acrílico
Apariencia:	Líquido pastoso con color y grano de cuarzo incorporado
Color:	Varios a pedido
Densidad:	1,75 ± 0,08 kg/l
Absorción de agua Método de la "pipeta Karsten"	
Medición de la absorción de agua y método de ensayo de baja presión Nº11.4	0.03 ml/min CROM Finish M Color Blanco
Medición de la absorción de agua y método de ensayo de baja presión Nº11.4	0.00 ml/min CROM Finish M Color Beige
Estanqueidad al agua Sistema EIFS	
NCh 2871. Of2003 Método de ensayo de estanqueidad al agua	Caudal de agua 2.0 l/min/m2 No se observan filtraciones
Resistencia al impacto Sistema EIFS	
ISO 7892 ed. 1988 Test resistencia al impacto	0,5 kg h: 920 mm Hendidura 2 mm 1,0 kg h: 1.060 mm Hendidura 4 mm

PROPIEDADES:

Textura Impermeable alta flexibilidad sin fisuración. Protección para la aislación térmica. Otorga textura y color homogéneo.

USOS Y APLICACIONES:

Da terminación texturada polimérica a fachadas con Sistema E.I.F.S. Impermeabiliza y otorga color a fachadas con aislación térmica. Puede aplicarse en albañilería, hormigón, fibrocemento, madera y placas de madera aglomerada.

MODO DE EMPLEO

Preparación de la superficie:

- La superficie tratada con **CROM Primer Finish** debe estar firme y limpia.
- Limpie el polvo superficial y humedezca levemente la superficie del sustrato.

Preparación del producto:

Mezcle para homogenizar antes de aplicar, revuelva durante la aplicación para mantener la uniformidad.

Aplicación:

Aplicar mediante llana, y floteador acrílico. No humedecer la textura o las herramientas.

Continúa en página siguiente

CONSUMO Y RENDIMIENTO:

Tineta 24 kg rinde aprox. 7 m² por mano.

PRECAUCIONES:

- No aplicar con temperaturas ambientales y del sustrato inferiores a 5 °C y a mayores a 35 °C
- Almacenar bien cerrado, sin exponer a temperaturas bajo 0°C ni al sol directo.
- No agregar agua al producto.
- Proteger la superficie aplicada, al menos por 24 hrs.
- Lavar herramientas con agua después de usar.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Usar guantes y gafas de protección.
- En contacto con ojos o piel, lavar con agua y acudir al médico.
- Consultar Hojas de Seguridad.

ENVASES:

- Tineta 24 kg.

DURACIÓN

- 12 meses en envase cerrado, en lugar fresco y seco.

IMPORTANTE

En CROM, nos comprometemos a proporcionar información precisa y recomendaciones basadas en nuestra experiencia y conocimiento actual de nuestros productos. Nuestros productos pasan por rigurosos procedimientos de calidad internos para garantizar su -fiabilidad y rendimiento óptimo cuando se almacenan, manipulan y aplican adecuadamente según nuestras indicaciones. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las condiciones reales del sitio y las variaciones en materiales y sustratos pueden influir en el desempeño de nuestros productos. Por lo tanto, no podemos garantizar expresamente la comercialización o la aptitud para un propósito particular de nuestros productos en todas las situaciones. Instamos a los usuarios a realizar pruebas para confirmar la idoneidad de nuestros productos para su aplicación y propósito previsto en su entorno específico. CROM se reserva el derecho de realizar cambios en las propiedades de nuestros productos para mejorar su calidad y desempeño continuos. Se recomienda a los usuarios que consulten siempre la documentación más reciente, que esté disponible bajo solicitud y en nuestro sitio web crom.cl