

**RESULTADOS**

Dosis	Tiempo de fraguado inicial minutos	Tiempo de fraguado final minutos
0	160	230
4 %	90	160
6 %	50	110
8 %	30	80

**Nota:** La información contenida en el presente informe constituye el resultado de un ensayo acotado únicamente a la muestra, lo que en ningún caso permite al solicitante afirmar que sus productos han sido “certificados por DICTUC”



**Dr. Sc. MIGUEL A. GONZALEZ T.**  
Responsable de Área Hormigones

División Ing. y Gestión de la Construcción

MAG/ibh

“La información contenida en el presente informe no podrá ser reproducida total o parcialmente para usos publicitarios, sin la autorización previa y por escrito de DICTUC S.A.”.

**DICTUC es una filial de la Pontificia Universidad Católica de Chile**