

Informe de ensayos

Correlativo Laboratorio N° 459761

SOLICITANTE

Solicitado por : COLORCROM S.A. (Materiales y Servicios para la Construcción CROM S.A.)  
Dirección Comercial : Dr. Amador Neghme N°03639 Módulo 9 - La Pintana  
RUT : 76.437.320-0  
Teléfono : 7592447 - 7592444  
Atención : Sr. Pablo Ossandon M.

ANTECEDENTES

Muestra N°1 : Rapidcrom, aditivo acelerante granulado  
Tamaño de la muestra : 200 gramos  
Muestreado por : No indicado  
Fecha de recepción : 28 de marzo de 2008  
Fecha de ensayo : 01 de abril de 2008  
Boleta recepción N° : 29136

PROCEDIMIENTO

A indicación del solicitante, en el ensayo se usó cemento Bío Bío. Luego de preparada la pasta de cemento, se agregó el aditivo acelerante, y se mezcló durante el tiempo indicado en la norma NCh 151.

NCh 151.Of69 : "Cemento. Método de determinación de la consistencia normal".  
NCh 152.Of57 : "Determinación del tiempo de fraguado de los cementos".

RESULTADOS

Dosis	Tiempo de fraguado inicial minutos	Tiempo de fraguado final minutos
0	140	240
1 %	130	220
2 %	100	200

Nota: La información contenida en el presente informe constituye el resultado de un ensayo acotado únicamente a la muestra, lo que en ningún caso permite al solicitante afirmar que sus productos han sido "certificados por DICTUC"



INGENIERÍA  
DICTUC  
Dr. MIGUEL A. GONZÁLEZ T.  
Responsable de Área Hormigones

División Ing. y Gestión de la Construcción

MAG/ibh

"La información contenida en el presente informe no podrá ser reproducida total o parcialmente para usos publicitarios, sin la autorización previa y por escrito de DICTUC S.A."

**DICTUC es una filial de la Pontificia Universidad Católica de Chile**