

ADICRET MAQUILLAJE G

Mortero de maquillaje grueso

CARACTERÍSTICA FÍSICA:

Apariencia : Polvo Gris
Densidad Aparente : $1,5 \pm 0,1$ kg/l

DESCRIPCIÓN:

ADICRET MAQUILLAJE G es un mortero pre-dosificado, basado en cemento de fraguado normal, áridos de cuarzo de granulometría controlada y aditivos especiales.

ADICRET MAQUILLAJE G se ha formulado para obtener un mortero de fraguado rápido, altamente adhesivo y muy baja retracción, para realizar maquillaje en muros, cuando se requiere espesores de entre 3 y 15 mm.

BENEFICIOS:

- Listo para ser mezclado, sólo con agua.
- Fácil de mezclar con las herramientas habituales usadas en construcción.
- Endurecimiento temprano, libre de problemas de retracción.
- Llena poros menores e intersticios difíciles presionando la mezcla en ellos.
- Mantiene la tonalidad en el tiempo.
- Entrega una buena resistencia superficial al desgaste (áridos de cuarzo) y a impacto.
- Endurecido es impermeable al agua.
- Tiempo abierto adecuado para obtener la terminación superficial requerida.

USOS O APLICACIONES:

- Maquillaje de muros estucados.
- Maquillaje de superficies de hormigón que recibirán recubrimientos posteriores.
- Maquillaje de hormigones arquitectónicos y prefabricados.
- Tratamiento de juntas de hormigonado.
- Media caña en encuentros de muros, cielos y pisos.
- Reparación en zonas húmedas, protegiendo de agua directa hasta que el mortero fragüe.

MODO DE EMPLEO:

Preparación de la superficie:

Retire todo elemento suelto o mal adherido del hormigón hasta lograr una zona sana y conformada por caras planas. En caso de residuos

de desmoldante, limpie con solución ácida suave **CROM LIMPIADOR ECOLÓGICO DE MUROS** y luego lave con abundante agua. Deje secar a estado húmedo superficie seca.

Preparación de: ADICRET MAQUILLAJE G

Prepare, en un recipiente limpio, el mortero con consistencia pastosa, 4 a 4,5 litros de agua, para el saco de mortero de 25 Kg. En condiciones normales (superficies limpias, nuevas) no requiere de promotor de adherencia.

ADICRET MAQUILLAJE G se aplica con llana metálica o espátula. Asegure que las herramientas de preparación y colocación del mortero estén limpias antes de comenzar la aplicación.

Las herramientas se limpian con agua antes que endurezca la pasta mortero.

Se recomienda efectuar un curado efectivo a la aplicación de **ADICRET MAQUILLAJE G**, especialmente en condiciones de clima adverso. La temperatura de aplicación recomendada está en el rango de 5 a 35 °C.

RENDIMIENTO:

ADICRET MAQUILLAJE mezclado, entrega entre 13 y 14 litros de mortero fresco. Espesores mínimos recomendados de 3 a 15 mm.

ENVASES:

- Saco de 25 kg

ALMACENAMIENTO:

En envase cerrado en lugar fresco y seco evitando la humedad.

Utilice elementos de seguridad en la manipulación. El producto no contiene elementos peligrosos. Use los elementos de seguridad habituales para este tipo de faena.

DURACIÓN:

12 meses en envase original cerrado, en un lugar fresco y seco.

Las fichas técnicas y hojas de seguridad de los productos **CROM** pueden ser modificadas sin previo aviso. Para consultar la última versión, visite nuestra página www.crom.cl.