

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Apariencia: Polvo color gris
Densidad aparente : 1,5 +/- 0,1 kg/L

Propiedad	Resultados
Color	Gris
Densidad Aparente húmeda (kg/l)	1,6+/-0,1
Cantidad de agua/25 kilos	20%-23%
Tiempo abierto	> 20 minutos
Transitabilidad	24 horas
Adherencia MPa ISO 13007	1,04
Deslizamiento mm (20% agua/25 kilos) ISO13007	0,2

DESCRIPCIÓN:

ADICRET ADHESIVO DOBLE ACCIÓN, es un adhesivo en polvo, diseñado en base a cemento, aditivos poliméricos, modificadores reológicos y cargas, para conformar sus características de adhesividad, tixotropía y trabajabilidad.

Recomendado para porcelanatos hasta 60x60 cm y piedras.

Clasificación C2T Adhesivo (C) Cementicio (2) Mejorado (T) Tixotrópico con 20% de agua.

PROPIEDADES:

- Fácil trabajabilidad
- Alta adherencia sobre una amplia gama de materiales usados en construcción.
- Su consistencia en fresco permite aplicaciones sobre cabeza.
- Confiere un tiempo abierto para alinear y corregir la posición de los elementos que se adhieren.
- Bajo o nulo desplazamiento.

USOS O APLICACIONES:

ADICRET ADHESIVO DOBLE ACCIÓN puede ser usado en cerámicos, porcelanatos hasta 60x60, piedras, granito, mosaicos. Cuidado con las piedras sensibles a la humedad y mármoles.

ADICRET ADHESIVO DOBLE ACCIÓN se utiliza como adhesivo sobre diversos substratos tales como:

- Hormigón y mortero de cemento.
- Madera.
- Ladrillo.
- Fibro cemento

ADICRET ADHESIVO DOBLE ACCIÓN, permite Adherir además:

- Enchapes de arcilla, piedra y aglomerados
- Molduras de yeso o poliestireno expandido

MODO DE EMPLEO:

Las superficies a unir deben encontrarse secas y completamente limpias, sin polvo, material suelto, aceites o grasas y elementos que impidan la adherencia. Utilice una lija fina para mejorar el perfil de adherencia.

Las superficies en base cemento no deben estar sujetas a retracciones después de la colocación de los revestimientos.

Las superficies deben estar aplomadas, niveladas y reparadas con el objetivo de lograr la máxima humectación del mortero adhesivo.

Mezcle **ADICRET ADHESIVO DOBLE ACCIÓN** polvo con la cantidad de agua necesaria para

Continúa en página siguiente

ADICRET ADHESIVO DOBLE ACCIÓN

lograr una consistencia pastosa. Efectúe previamente pruebas con cantidades pequeñas para determinar la relación adecuada de mezcla, según su requerimiento.

Aplique **ADICRET ADHESIVO DOBLE ACCIÓN**, así preparado, sobre el sustrato, en cantidad suficiente para cubrir toda la zona de adherencia.

Luego aplique el elemento a unir presionando levemente. Una vez alineados los elementos a unir, presione con fuerza en la posición definitiva. Retire con un paño húmedo o similar el exceso de adhesivo.

Es importante regular la cantidad de adhesivo (espesor) a usar, en la aplicación particular, para controlar el soporte de la pieza y los tiempos de secado.

Recomendaciones adicionales para aplicación de **ADICRET ADHESIVO DOBLE ACCIÓN**:

1. Limpiar la superficie con un paño húmedo.
2. Tampoco es necesario mojar la cerámica o porcelanato, basta limpiar el posible polvillo con trapo húmedo.
3. Hay una técnica para optimizar el pegado que consiste en: con el mismo adhesivo y usando la parte plana de la llana puedes aplicar una capa rasante de **ADICRET ADHESIVO DOBLE ACCIÓN** para luego aplicar con la llana dentada a utilizar.
4. Para la elección de la llana, debemos asegurarnos humectar el 100% de la palmeta con **ADICRET ADHESIVO DOBLE ACCIÓN**, esto se cuantifica presionando la palmeta sobre el adhesivo y luego sacarla para ver qué área abarcó el adhesivo.

PRECAUCIONES:

- No aplique el adhesivo sobre superficies plásticas.
- No aplique en exceso, para evitar deslizamiento.
- No aplicar con superficies y/o ambiente de muy bajas temperatura.
- Mantenga el envase cerrado y en lugar fresco.
- Limpie en forma inmediata, con agua, las herramientas y utensilios antes de la hidratación y polimerización.
- Proteja el producto de temperaturas bajo 5 °C.
- Proteja el producto de temperaturas extremas.
- No ingerir.

CONSUMO:

Bolsa 25 Kilos	Cantidad de agua		Rendimiento Bolsa 25 Kilos
	%	Litros	M ²
Llana dentada 6 mm	23%	5,75	8,5
	20%	5,00	7,8
Llana dentada 10 mm	20%	5,75	5,1
	23%	5,00	4,7

Valores referenciales se recomienda verificar en obra

El consumo es variable según las características propias de la aplicación, tipo de llana y estado de la superficie.

ENVASES:

Saco de 25 kg.

DURACIÓN:

12 meses en envase original cerrado, en un lugar fresco y seco.

Las fichas técnicas y hojas de seguridad de los productos **CROM** pueden ser modificadas sin previo aviso. Para consultar la última versión, visite nuestra página www.crom.cl.