



# ADICRET Reparación

## MORTERO DE REPARACIÓN

### DESCRIPCIÓN:

**ADICRET Reparación** es un mortero predosificado, basado en cemento de fraguado normal, áridos silicios seleccionados, secos, de granulometría controlada y aditivos especiales, tales como súper plastificantes, adición de polímero, agente acelerador.

**ADICRET Reparación** se ha formulado para obtener un mortero de fraguado normal, altamente adherente y baja retracción, para realizar reparaciones en estructuras y elementos de hormigón y mortero.

### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:

Presentación	Sacos de 25 kilos
Apariencia	Polvo
Duración	12 meses en envase original cerrado, almacenado en un lugar fresco y seco
Color	Gris
Densidad aparente	1,5 ± 0,1 kg/litro
Rendimiento por saco	12 a 13 litros de mortero fresco
Ensayo de flexión y compresión de morteros de cemento; NCh 158.Of. 67	
<b>Días</b>	<b>Resistencia a la flexotracción</b>
7	40 kgf/cm <sup>2</sup>
28	55 kgf/cm <sup>2</sup>
<b>Días</b>	<b>Resistencia a la compresión</b>
7	195 kgf/cm <sup>2</sup>
28	268 kgf/cm <sup>2</sup>

### PROPIEDADES:

- Listo para ser mezclado, sólo con agua.
- Fácil de mezclar con las herramientas habituales usadas en construcción.
- Fraguado normal, con baja retracción, buena retención de agua.
- Se puede trabajar sobre cabeza y en superficie vertical.
- Llena poros menores e intersticios difíciles presionando la mezcla en ellos.
- Mantiene la tonalidad en el tiempo.
- Entrega una buena resistencia superficial a desgaste e impacto.
- Endurecido es impermeable al agua.

Continúa en página siguiente

## USOS, APLICACIONES Y MODO DE EMPLEO:

- Reparación de desconches y despuntes en aristas.
- Reparación en superficies de hormigón a la vista.
- Revestimiento de hormigones arquitectónicos y prefabricados.
- Reparación de muros estucados y radiers afinados con tránsito medio (en caso de pavimentos, se recomienda realizar pruebas en zonas con tránsito).
- Reparación de nidos de piedra superficiales.
- Tratamiento de juntas de hormigonado.
- Media caña en encuentros de muro, cielos y pisos.
- Reparación en zonas húmedas, protegiendo del agua directa hasta que el mortero fragüe.

### Preparación de la superficie

Retire todo elemento suelto o mal adherido del hormigón hasta lograr una zona sana y conformada por caras planas. En caso de residuos de agente de desmolde limpie con solución **CROM Limpiador de Moldajes Eco** y luego lave con abundante agua.

Las superficies deben ser previamente humedecidas con agua. Deje a condición húmeda superficie seca.

### Preparación de ADICRET Reparación

Prepare, en un recipiente limpio utilizando un revolvedor de 600 rpm en vacío, mezcle el mortero hasta obtener consistencia pastosa y homogénea, use cinco litros de agua aprox. por saco de 25 kg de **ADICRET Reparación**.

### Aplicación

**ADICRET Reparación**, se aplica con llana metálica o espátula. Asegúrese que las herramientas estén limpias antes de iniciar la aplicación. Para superficies planas y finas, use lijas finas no metálicas para dar rugosidad, cuando la superficie esté seca.

Para mejorar la adherencia, imprime la superficie con **ACRYLCROM Látex** o con una lechada **ACRYLCROM Látex** : cemento = 1:1.

Las herramientas se limpian con agua antes que endurezca el mortero. No deje elementos como brochas o rodillos con mortero en el agua de lavado, pues se endurecerán. **ADICRET Reparación** es pintable en estado endurecido, especialmente compatible con las categorías látex.

### RENDIMIENTO:

Un saco de 25 kg de **ADICRET Reparación** rinde aproximadamente 13 a 15 litros de mortero fresco.

### PRECAUCIONES:

No aplique **ADICRET Reparación** con temperaturas inferiores a 5 °C, o cuando se espere un descenso por debajo de esa temperatura en la superficie de la losa o muro, en las siguientes 24 horas.

Evite contacto de los sacos con humedad.

Use los elementos de seguridad indicados para este tipo de material y faena.

Continúa en página siguiente

### **INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD:**

El producto no contiene elementos peligrosos, durante la aplicación se recomienda usar guantes, gafas de protección y tomar las precauciones habituales en el manejo de este tipo de productos. En caso de contacto con los ojos o la piel, lavar inmediatamente con abundante agua y acudir al médico. Se recomienda consultar nuestra Hojas de Seguridad.

### **ENVASES:**

- Saco 25 kilos.

### **DURACIÓN:**

12 meses en envase original cerrado, en un lugar fresco y seco.

### **IMPORTANTE**

En CROM, nos comprometemos a proporcionar información precisa y recomendaciones basadas en nuestra experiencia y conocimiento actual de nuestros productos. Nuestros productos pasan por rigurosos procedimientos de calidad internos para garantizar su fiabilidad y rendimiento óptimo cuando se almacenan, manipulan y aplican adecuadamente según nuestras indicaciones. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las condiciones reales del sitio y las variaciones en materiales y sustratos pueden influir en el desempeño de nuestros productos. Por lo tanto, no podemos garantizar expresamente la comercialización o la aptitud para un propósito particular de nuestros productos en todas las situaciones. Instamos a los usuarios a realizar pruebas para confirmar la idoneidad de nuestros productos para su aplicación y propósito previsto en su entorno específico. CROM se reserva el derecho de realizar cambios en las propiedades de nuestros productos para mejorar su calidad y desempeño continuos. Se recomienda a los usuarios que consulten siempre la documentación más reciente, que esté disponible bajo solicitud y en nuestro sitio web [www.crom.cl](http://www.crom.cl).