

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Apariencia: Polvo color gris  
Densidad aparente : 1,5 +/- 0,1 kg/L

Propiedad	Resultados
Color	Gris
Densidad Aparente húmeda (kg/l)	1,6+/-0,1
Cantidad de agua/25 kilos	20%-23%
Tiempo abierto	> 20 minutos
Transitabilidad	24 horas
Adherencia MPa ISO 13007	1,04
Deslizamiento mm (20% agua/25 kilos) ISO13007	0,2

## DESCRIPCIÓN:

**ADICRET ADHESIVO DOBLE ACCIÓN**, es un adhesivo en polvo, diseñado en base a cemento, aditivos poliméricos, modificadores reológicos y cargas, para conformar sus características de adhesividad, tixotropía y trabajabilidad.

Recomendado para porcelanatos hasta 60x60 cm y piedras.

Clasificación C2T Adhesivo (C) Cementicio (2) Mejorado (T) Tixotrópico con 20% de agua.

## PROPIEDADES:

- Fácil trabajabilidad
- Alta adherencia sobre una amplia gama de materiales usados en construcción.
- Su consistencia en fresco permite aplicaciones sobre cabeza.
- Confiere un tiempo abierto para alinear y corregir la posición de los elementos que se adhieren.
- Bajo o nulo desplazamiento.

## USOS O APLICACIONES:

**ADICRET ADHESIVO DOBLE ACCIÓN** puede ser usado en cerámicos, porcelanatos hasta 60x60, piedras, granito, mosaicos. Cuidado con las piedras sensibles a la humedad y mármoles.

**ADICRET ADHESIVO DOBLE ACCIÓN** se utiliza como adhesivo sobre diversos substratos tales como:

- Hormigón y mortero de cemento.
- Madera.
- Ladrillo.
- Fibro cemento

**ADICRET ADHESIVO DOBLE ACCIÓN**, permite Adherir además:

- Enchapes de arcilla, piedra y aglomerados
- Molduras de yeso o poliestireno expandido

## MODO DE EMPLEO:

Las superficies a unir deben encontrarse secas y completamente limpias, sin polvo, material suelto, aceites o grasas y elementos que impidan la adherencia. Utilice una lija fina para mejorar el perfil de adherencia.

Las superficies en base cemento no deben estar sujetas a retracciones después de la colocación de los revestimientos.

Las superficies deben estar aplomadas, niveladas y reparadas con el objetivo de lograr la máxima humectación del mortero adhesivo.

Mezcle **ADICRET ADHESIVO DOBLE ACCIÓN** polvo con la cantidad de agua necesaria para

Continúa en página siguiente

## ADICRET ADHESIVO DOBLE ACCIÓN

lograr una consistencia pastosa. Efectúe previamente pruebas con cantidades pequeñas para determinar la relación adecuada de mezcla, según su requerimiento.

Aplique **ADICRET ADHESIVO DOBLE ACCIÓN**, así preparado, sobre el sustrato, en cantidad suficiente para cubrir toda la zona de adherencia.

Luego aplique el elemento a unir presionando levemente. Una vez alineados los elementos a unir, presione con fuerza en la posición definitiva. Retire con un paño húmedo o similar el exceso de adhesivo.

Es importante regular la cantidad de adhesivo (espesor) a usar, en la aplicación particular, para controlar el soporte de la pieza y los tiempos de secado.

Recomendaciones adicionales para aplicación de **ADICRET ADHESIVO DOBLE ACCIÓN**:

1. Limpiar la superficie con un paño húmedo.
2. Tampoco es necesario mojar la cerámica o porcelanato, basta limpiar el posible polvillo con trapo húmedo.
3. Hay una técnica para optimizar el pegado que consiste en: con el mismo adhesivo y usando la parte plana de la llana puedes aplicar una capa rasante de **ADICRET ADHESIVO DOBLE ACCIÓN** para luego aplicar con la llana dentada a utilizar.
4. Para la elección de la llana, debemos asegurarnos humectar el 100% de la palmeta con **ADICRET ADHESIVO DOBLE ACCIÓN**, esto se cuantifica presionando la palmeta sobre el adhesivo y luego sacarla para ver qué área abarcó el adhesivo.

**PRECAUCIONES:**

- No aplique el adhesivo sobre superficies plásticas.
- No aplique en exceso, para evitar deslizamiento.
- No aplicar con superficies y/o ambiente de muy bajas temperatura.
- Mantenga el envase cerrado y en lugar fresco.
- Limpie en forma inmediata, con agua, las herramientas y utensilios antes de la hidratación y polimerización.
- Proteja el producto de temperaturas bajo 5 °C.
- Proteja el producto de temperaturas extremas.
- No ingerir.

**CONSUMO:**

Bolsa 25 Kilos	Cantidad de agua		Rendimiento Bolsa 25 Kilos
	%	Litros	M <sup>2</sup>
Llana dentada 6 mm	23%	5,75	8,5
	20%	5,00	7,8
Llana dentada 10 mm	20%	5,75	5,1
	23%	5,00	4,7

Valores referenciales se recomienda verificar en obra

El consumo es variable según las características propias de la aplicación, tipo de llana y estado de la superficie.

**ENVASES:**

Saco de 25 kg.

**DURACIÓN:**

12 meses en envase original cerrado, en un lugar fresco y seco.

Las fichas técnicas y hojas de seguridad de los productos **CROM** pueden ser modificadas sin previo aviso. Para consultar la última versión, visite nuestra página [www.crom.cl](http://www.crom.cl).